

Overzicht rubberingestrooide kunstgrasvelden

Samenstelling: Gerrit de Koe

Marktpartij	Leverbare Types	producent / tufter	Garenleveranc	Material	Gefibrilleerd	Monofilament	Poolhoogte	Material Rug
Arcadis / Edel								
Arcadis / Edel	Edel ArenA Grass versie 1	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR	ja		60	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel ArenA Grass versie 2	EDEL Grass bv	TenCateThiol	Xtreme		ja	55	C 08
Arcadis / Edel	Edel ArenA Grass versie (2)	EDEL Grass bv	TenCateThiol	Xtreme		ja	55	C 08
Arcadis / Edel	Edel Nature LSR52	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR	ja		52	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel Nature LSR60	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR	ja		60	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel Nature LSRXP	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR	ja		60	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel Soccer Performer	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR		monotape	60	PP/Polyeth.
Arcadis / Edel	Edel Soccer Standard	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR	ja		52	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel Soccer Standard	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR	ja		60	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel Top Blade 52	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR		ja	52	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel Top Blade 60	EDEL Grass bv	TenCateThiol	PE/LSR		ja	60	sec.backing
Arcadis / Edel	Edel Nature Xtreme	EDEL Grass bv	TenCateThiol	Xtreme	CLMT		60	C 08
Arcadis / Edel	Edel Xtreme / Bi-color	EDEL Grass bv	TenCateThiol	Xtreme	CLMT		60	C 08
Arcadis / Edel	Edel Xtreme / Bi-color	EDEL Grass bv	TenCateThiol	Xtreme	CLMT		40	C 08
	ThiolonXtreme 125		TenCateThiol	Xtreme	CLMT			
Arcadis	Two Mension							
	Thiolon Trimension		TenCateThiol	Xtreme	CLTM	ja+mt		C 08
Arcadis	Tiptolene Elite Premium	Lankhorst	Lankhorst	PE/	CLMT	ja		
			TenCateThiol	Xtreme MF		ja		
Arcadis	AKAM							

Nootenboom Sport

Nootenboom Sport	Final 60	LANO Sports	TenCateThiol	PE		ja	60	Thiob/PP
Nootenboom Sport	Final M60 / Slide	LANO Sports	TCT/Mattex	PE		ja	60	Thiob/PP
Nootenboom Sport	Profoot plus	LANO Sports	TenCateThiol	PE	ja		55	Thiob/PP
Nootb/ Greenfields	Real FT 55 fc	Greenf/belacos	monofil/div.	PE/getwijnt		ja	55	Thiob./PP/glasv.

Oranjewoud

Oranjewoud	(DD)OrW. Soccer Grass	Desso	Desso	PE		Ja		latex
Oranjewoud	DD Match PS-60	Desso	Desso	PE	ja		60	latex
Oranjewoud	Challenge Pro ²	Desso	Desso	PE		ja	60	latex
Oranjewoud	NC Soccer (Top Blade)		TenCateThiol	PE		Ja	60	latex/glasv
Oranjewoud	NC SoccerPro MFD60(dt)	Polytan	TenCateThiol	PE/		ja	60	latex/glasv
Oranjewoud	NC SoccerPro MF	Limonta	TenCateThiol	PE		ja	(53) 60	latex/glasv
Oranjewoud	NC SoccerPro MF	Limonta	TenCateThiol	PE		Ja	(53)63	latex/glasv
Oranjewoud	NC SoccerPro MF	Limonta	TenCateThiol	PE		Ja	(53)63	latex/glasv
Oranjewoud	NC Soccer Pro Top	Limonta	TenCateThiol	PE	ja	ja	(53)60	latex/glasv
Oranjewoud	NC SoccerProXtreme/S	Limonta	TenCateThiol	PE	CLMT		(53)63	latex/glasv
Oranjewoud	NC SoccerProXtreme MF	Limonta	TenCateThiol	PE		ja	(53)63	latex/glasv
Oranjewoud	OrW. NC Voetbal LSR	Polytan	TenCateThiol	PE/LSR	ja		60	latex/glasv
Oranjewoud	NC Soccer MF PE/16 Polytan	Polytan		PE		Ja	60	latex/glasv
Oranjewoud	NC Soccer MF PE/18 Polytan	Polytan		PE		Ja	60	latex/glasv
Oranjewoud	NC Soccer Pro Top 60		TenCateThiol	PE	ja	Ja	60	latex/glasv
Oranjewoud	EDEL VIAGRASS PRO	EDEL Grass		PE		ja	60	ThioProC18/glas
Oranjewoud	NC Soccer Real FT 60 Slide	Greenfeelds		PE		ja	60	latex/glasv
Oranjewoud	NC Soccer Real FT60 V-Slide			PE		ja	60	latex/glasv
Oranjewoud	NC Soccer Monoslide 60		TenCateThiol	PE		ja	60	latex/glasv

dtex gehalte	garendikte in micron	tape breedte	steken per m ²	poolgewicht gr./m ²	Poolverankering	Duurzaamheid	Tot. Steken/ends p. m ²	Keuringen ISA/LABO verv. onderz.prakt= in onderz.	Garantie contr.of zelf	diversen
15.000(1)	110	5 mm	8190	1.750		econ. 10 jr.		Fifa* / ISA	onderh.c	tot.gewicht 3859 gr/m ²
16.000(4)	240 (4)	1,5 mm	10700	1.800		econ. 10 jr.		Fifa** / ISA	onderh.c	tot.gewicht 3.484 gr/m ²
12000(5)	240 (5)	1,5 mm				nog niet geïnstalleerd in Nederland				
11.000	100	12 mm	9450	1.150		econ. 10 jr.		ISAcertif.	onderh.c	tot.gew\3259 gr.(A)
11.000	100	12 mm	9450	1.330		econ. 10 jr.		ISAcertif.	onderh.c	tot.gew.\3439 gr.(A)
11.000	100	12 mm	9450	1.300		econ. 10 jr.		ISAcertif.	onderh.c	zie map EDEL/3409 gr/m ²
11.000(2)	100	2 mm	9450	1.380				ISA/in onderz		EPDM of SBR/3039 gr/m ²
11.000	100	12 mm	9450	1.150		econ. 10 jr.		ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2809 gr/m ²
11.000	100	12 mm	9450	1.330		econ. 10 jr.		ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2989 gr/m ²
11000(3)	150	1 mm	9450	1.300		econ. 10 jr.		ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2659 gr/m ²
11000(3)	150	1 mm	9450	1.580		econ. 10 jr.		ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 3239 gr/m ²
11.000	100	12 mm	9450	1.430		econ. 10 jr.		ISA certif.	onderh.c	tot.gewicht 3.134 gr/m ²
13.800(6)	100+110	9+5mm	10800	1.870		econ. 10 jr.		Fifa** / ISA	onderh.c	tot.gewicht 3.529 gr/m ²
13.800(6)	130							Fifa** / ISA		
11.000 of 13.000	125	1 mm								
								in onderz		
11400(7)	100+(7)	1+2+5				nog niet geïnstalleerd in Nederland				
6600-11000	100	1,25-2,5 mm								drie kleuren mat
12of16000	240	in midden van vezel								vezel 1,5 mm/ monofilam.
14400(20)	160&210		7875	1.530				ISA/certif.		160&210
12000(16)	150		9135	1.200				ISA/certif.		
11000(1)	100		9450	1.280				ISA/icertif.		tot.gewicht 2.440 gr/m ²
14.000(8)	100/120		8820	1.520				ISA/certif.		onderb: lava /2830 gr/m ²
11.000	120		8400	1.300				ISA certif.	onderh.c	tot.gewicht 2345 gr/m ²
11.000	100		8400	1.245				ISA certif.	onderh.c	tot.gewicht 2560 gr/m ²
2000(..)	200		8400	1.420				ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2735 gr/m ²
11000(1)	>150	1 mm.		1.375	1375 p.fil. 8 filam.P steek	131.000				tot.gewicht 3034 gr/m ²
11.000	150		8135	1.350				ISA/in onderz		tot.gewicht 2575 gr/m ²
1375 p.fil	150		6825	1.150				ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2215 gr/m ²
1375 p.fil	150		7875	1.325				ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2390 gr/m ²
1000 p.fil	120		8660	1.000				ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2065 gr/m ²
13.250	150/110		6825	1.300				ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2415 gr/m ²
13.800	130		7350	1.500				ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2615 gr/m ²
2000 p.fil	240		7875	1.350				ISA/in onderz	onderh.c	tot.gewicht 2465 gr/m ²
11000	100		8137	1.188				ISA certif.		tot.gewicht 2.295 gr/m ²
12000(8)	>200		8400	1.320	(2.000 dtex p. filament)	110160??		ISA certif.		tot.gewicht 2540 gr/m ²
12000(9)	>200		9450	1.450		110160??		ISA certif.		tot.gewicht 2670 gr/m ²
13.250	150/110			1300						tot.gewicht 2415 gr/m ²
12.900 /8	150-300	1,35 x 1,35	1410		(1.612 dtex p. filament)	98280		onderzoek		tot.gewicht 3114 gr/m ²
14.040 /8	130		1485		(1.725 dtex p. filament)					tot.gewicht 3142 gr/m ²
	270 en 110/175		1790		(2.000(4) en 2.400(3) dtex p. filam.					
12.000 /8	160		1.325		(1.500 dtex p. filament)	>125.000				tot.gewicht 2545 gr/m ²

Marktpartij	Leverbare Types	Producent / tufter	Garenleveranc	Materiaal	Geïllustreerd	Monofilament	Poolhoogte	Materiaal Rug
-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	---------------	--------------	------------	---------------

Grontmij

Grontmij	GMFloor voetb PE 211	DOMO	DOMO	PE		ja	50-60	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE 211F	DOMO	DOMO	PE		ja	40-55	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb. PE231	DOMO	DOMO	PE	ja		50-60	PP?/latex
Grontmij	GMFloor voetb. PE231F	DOMO	DOMO	PE	ja		40-55	PP/Latex
Grontmij	GMFloor voetb. PE232	DOMO	DOMO	PE	ja		50-60	PP/Latex
Grontmij	GMFloor voetb. PE232F	DOMO	DOMO	PE	ja		40-55	PP/Latex
Grontmij	GMFloor voetb. PE416	DOMO	DOMO	PE	ja		50-60	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE443	DOMO	DOMO	PE		ja	50-65	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE443+	DOMO	DOMO	PE		ja	50-65	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE443F	DOMO	DOMO	PE		ja	40-55	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE473	DOMO	DOMO	PE	ja	ja	50-60	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE473F	DOMO	DOMO	PE	ja	ja	40-55	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE485	DOMO	DOMO	PE	ja	ja	50-65	PP/glasw/Latex
Grontmij	GMFloor voetb PE485F	DOMO	DOMO	PE	ja	ja	40-55	PP/glasw/Latex

Heijmans / Desso

Heijmans / Desso	DD Challenge Pro ² 60	Desso	Desso	PE		ja	60 mm.	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Challenge Pro ² 50	Desso	Desso	PE		ja	50 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Challenge Pro ² 40	Desso	Desso	PE		ja	50 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	Ambition = Challenge Pro ² 30	Desso	Desso	PE		ja	30 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Challenge Pro (dt) 60	Desso	Desso	PE		ja	60 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Challenge Pro (dt) 40	Desso	Desso	PE		ja	60 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Soccergrass TD50	Desso	Desso	PE		ja	50 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Soccergrass TD60	Desso	Desso	PE		ja	60 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Match PS-50	Desso	Desso	PE	ja		50 mm	PP/polyest.vlies
Heijmans / Desso	DD Match PS-60	Desso	Desso	PE	ja		60 mm	PP/polyest.vlies
Krinkels/Desso	alle Desso producten							

van Kessel

van Kessel	Prestige 55 / Tarkett Sommer	Tarkett/Fieldt.t	TenCateThiol	PE/LSR	ja		55 mm.	PP/PA en latex
van Kessel	prestige 60 / Tarkett Sommer	Tarkett/Fieldt.t	TenCateThiol	PE/LSR	ja		60 mm.	PP/PA en latex
van Kessel	Prestige 65 / Tarkett Sommer	Tarkett/Fieldt.t	TenCateThiol	PE/LSR	ja		65 mm.	PP/PA en latex
van Kessel	Prestige XT 60	Tarkett/Fieldt.t	TenCateThiol	XT PE	ja, linkt monof		60	PP/PA en latex
van Kessel	Prestige XT 60 / TS / dualtone	Tarkett/Fieldt.t	TenCateThiol	XT PE	CLMT		60	PP/PA en latex
van Kessel	XM60 = gelijk aan de Evolution	Tarkett/Fieldt.t	Mattex	PE		ja	60	PP/PA en latex
van Kessel	V.Kessel Soccer Pro 100 LSR	Limonta	TenCateThiol	PE/LSR	ja		58	PP/PA en latex

C.S.C. Ceelen Sp.

C.S.C. Ceelen Sp.	Fieldturf Real	Fieldturf/Tark.	Bonar	PE	ja		63	TCT/Thiob C08
C.S.C. Ceelen Sp.	Evolution (B) twee kleuren	Fieldturf/Tark.	TCT/Mattex	PE		ja	60	TCT/Thiob C08
C.S.C. Ceelen Sp.	Evolution PLUS twee kleuren	Fieldturf/Tark.	TCT/Mattex	PE		ja	60	TCT/Thiob C08
C.S.C. Ceelen Sp.	Evolution PRO twee kleuren	Fieldturf/Tark.	TCT/Mattex	PE		ja	60	TCT/Thiob C08
C.S.C. Ceelen Sp.	Evolution DUO (B)	Fieldturf/Tark.	Bonar	PE		ja	60	TCT/Thiob C08
C.S.C. Ceelen Sp.	Evolution TPE	Fieldturf/Tark.	TCT/Mattex	PE		ja	45	TCT/Thiob HO6
C.S.C. Ceelen Sp.	Evolution TPE PLUS	Fieldturf/Tark.	TCT/Mattex	PE		ja	45	TCT/Thiob HO6

dtex gehalte	garendikte in micron	tape breedte	steken per m ²	poolgewicht gr./m ²	Poolverankering	Duurzaamheid	Tot. Steken/lens p. m ²	Keuringen ISA/LABO verv. onderz.prakt= in onderz.	Garantie contr.of zelf	diversen
>10.000	160	8x1,4/4x1,6	>9200	>1225	> 30 N	10-12jr	>111360	in onderz.		tot.gewicht> 2.500 gr/m ²
>10.000	160		>9200	> 830	> 30 N	10-12jr	>111360	in onderz.		foam in sportt.laag
>11.000	100	12	>7000	>850	> 30 N	10-12jr	>14.000	in onderz		tot.gew.>2000 gr/m ²
>11.000	100	12	>7000	>690	> 30 N	10-12jr	>14.000	in onderz		foam in sportt.laag
>11.000	100	12	>8800	>1085	> 30 N	10-12 jr.	>1790	ISA/in onderz		tot.gewicht >2350 gr/m ²
>11.000	100	12	>8800	>870	> 30 N	10-12 jr.	>1790	ISA/in onderz		foam in sportt.laag
>14.700	80	12	>14700	>1225	> 30 N	10-12 jr.	>29400	erkend/certif.		tot.gewicht >2600 gr/m ²
>13.500	200	1,4	>7040	>1050	> 30 N	10-12 jr.	>112.600	erkend/certif.		tot.gewicht >2350 gr/m ²
>13.500	200	1,4	>8900	>1570	> 30 N	10-12 jr.	>143.300	erkend/certif.		tot.gewicht >2870 gr/m ²
>13.500	200	1	>7040	>850	> 30 N	10-12 jr.	>112.600	in onderz.		foam in sportt.laag
>15.000	120/160	2x12/12x1,4	>7040	>1160	> 30 N	10-12 jr.	>98.560	erkend/certif.		tot.gewicht >2450 gr/m ²
>15.000	120/160	2x12/12x1,4	>7040	>950	> 30 N	10-12 jr.	>98.560	erkend/certif.		foam in sportt.laag
>16.000	120/200	2x12/12x1,4	>7040	>1240	> 30 N	10-12 jr.	>98.560	erkend/certif.		tot.gewicht >2550 gr/m ²
>16.000	120/160	2x12/12x1,4	>7040	>1000	> 30 N	10-12 jr.	>98.560	in onderz.		foam in sportt.laag
12100	210		8559	1.420	>30 N	EPDM of SBR	ca 136944	UEFA		tot.gewicht 2.735 gr/m ²
12.100	210		8559	1.195	>30 N		ca 136944			
12.100	210		8559	970	>30 N		ca 136944			
12.100	210		11659	1.037	>30 N	geen rubberinf.	ca 186.537	op Shockpad		Desso experimenteert
12.000- 300		7489	1.204	>30 N	Dual Tone	ca 89.868			
12.000- 300		7489	829	>30 N	Dual Tone	ca 89.868			
8.800	120		8559	tot.2.184	> 30 N		ca 136944	ISA-i.o./Labo/skz		Desso experimenteert
8.800	120		8559	1.030	> 30 N		ca 136944	ISA/Labo/skz		tot.gewicht 2.345 gr/m ²
11.100	100		8559	1.243	> 30 N		ca 17118	ISA/In onderz		PS60 niet in sportvl.lijst
11.100	100		8559	1.243	> 30 N		ca 17118	ISA/In onderz		PS60 niet in sportvl.lijst
12.000	100		7560	1.198		8 jr.garant		ISA-i.o./Labo	beide	tot.gewicht 2.041 gr/m ²
12.000	100		6930	1.198		8 jr.garant		ISAcert/Labo	beide	tot.gewicht 2.063 gr/m ²
15.000										
14.000	120		6930	1.300		8 jr.		ISAcert.		tot.gewicht 2.480 gr/m ²
14.000	120		6930	1.300		8 jr.		ISAcert.		tot.gewicht 2.480 gr/m ²
11.000	80-240		8190	1.164	15 N	8jr.garant		ISA/in onderz		tot.gewicht 2.344 gr/m ²
11.000	100		8700	1.350		8 jr		ISAcert.		
12.000	120		8840	>1350				ISAcertif.		
> 12.000	tot 240	1,3	9170	>1300			110.000	ISAcertif.		tot.gew 2.560 gr/m ² (C)
>14.000	tot 240	1,3	10000	>1400			120.000	ISAcertif.		
>14.000	tot 240	1,3	10835	>1500			130.000	ISAcertif.		
>12.000	150-210	1,1-1,3	7650	>1300			122.500	ISA/in onderz		
>14.000	tot 240	1,3	10000	>1100			120.000	ISA/in onderz.		zachte onderbouw
>14.000	tot 240	1,3	10000	>1100			120.000	ISA/in onderz.		op sport E layer